



DOLARO

Skład chemiczny / Composition	100% PCV
Grubość / Thickness	0,7 mm (±0,05)
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 40 m
Gramatura / Weight	430 g/m ² (±50 g)
Szerokość / Width	140 cm ± 2 cm
Oporność na ścieranie / Abrasion Resistance (PN-EN ISO 5470-2:2005)	> 100.000 cykli / cycles
Średnia siła przy zerwaniu / Average Break Strength (PN-93/P-04968)	
-wzdłuż / along	12 daN/cm
-wszerz / across	5,6 daN/cm
Wytrzymałość na wielokrotne zginanie w temp. - 26°C Resistance to multiply bending in - 26°C (PN-EN ISO 7854:2002)	50 000 zgięć / bends
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request
Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care	



- Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
- Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
- Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody powstałe w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
- Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
- Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
- Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.
- Niewielkie odchylenia między partiami produkcyjnymi są efektem zróżnicowanych procesów fabrycznych. Nie wpływają one jednak na jakość produktu i w związku z tym nie stanowią podstawy do reklamacji.

- We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
- Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
- Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
- The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
- The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
- Mechanical damage is not subject to complaint.
- Minor variations between production batches are the result of different manufacturing processes. However, they do not affect the quality of the product and therefore do not constitute grounds for complaint.