



ELVA

Skład chemiczny / Composition 100% poliester / polyester

Gramatura / Weight 300 g/m² (±10%)

Szerokość / Width 142 cm ± 2 cm

Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance
(DIN EN ISO 12947-1:2007-04, DIN EN ISO 12947-2:2017-03) > 100 000 cykli / cycles

Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing
(DIN EN ISO 105-X12:2016-11)

- suche / dry 4 - 5
- mokre / wet 4 - 5

Odporność koloru na światło / Color fastness to light
(DIN EN ISO 105-B02:2014-11) > 5

Odporność na pilling / Pilling resistance
(DIN EN ISO 12945-2:2000-11) 4 - 5

Trudnopalność / FR Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care



- Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
- Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
- Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody powstałe w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
- Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
- Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
- Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.
- Niewielkie odchylenia między partiami produkcyjnymi są efektem zróżnicowanych procesów fabrycznych. Nie wpływają one jednak na jakość produktu i w związku z tym nie stanowią podstawy do reklamacji.

- We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
- Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
- Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
- The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
- The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
- Mechanical damage is not subject to complaint.
- Minor variations between production batches are the result of different manufacturing processes. However, they do not affect the quality of the product and therefore do not constitute grounds for complaint.