

SOFT

Skład chemiczny / Composition	100% PU
Grubość / Thickness	0,95 mm (±0,05)
Ilość metrów w belce / Roll length	~ 40 m
Gramatura / Weight	430g/m ² ± 10%
Szerokość / Width	140 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 5470-2:2005 metoda 1)	68.000 cykli / cycles
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	4-5
- Mokre / Wet	4-5
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO B02:1994+A1:1998+A2:2000)	6
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strength (ISO 4674-1:2005 metoda A)	
- kierunek wzdłużny / longitudinal direction	> 95 N
- kierunek poprzeczny / cross direction	> 53 N
Odporność na uszkodzenia przy zginaniu / Resistance to bending damage (ISO 7854:2002 metoda C)	
- kierunek wzdłużny / longitudinal direction	
50.000 cykli zginania	0
100.000 cykli zginania	2
- kierunek poprzeczny / cross direction	
50.000 cykli zginania	0
100.000 cykli zginania	2
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request

Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:



- Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach.
- Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
- Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody powstałe w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału.
- Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
- Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalna i nieunikniona.
- Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji.
- Niewielkie odchylenia między partiami produkcyjnymi są efektem zróżnicowanych procesów fabrycznych. Nie wpływają one jednak na jakość produktu i w związku z tym nie stanowią podstawy do reklamacji.
- We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
- Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
- Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
- The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing.
- The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable.
- Mechanical damage is not subject to complaint.
- Minor variations between production batches are the result of different manufacturing processes. However, they do not affect the quality of the product and therefore do not constitute grounds for complaint.